

## Исследование плазмотрона переменного тока для получения высокодисперсных порошков тугоплавких металлов

В. Е. Кузнецов, Ю. Д. Дудник, А. А. Сафронов, В. Н. Ширяев, О. Б. Васильева

*Рассмотрены конструкции плазмотрона переменного тока и созданной на его базе плазмохимической установки по получению высокодисперсных порошков тугоплавких металлов, представлены экспериментальные исследования основных рабочих параметров и характеристик плазмотрона.*

*Ключевые слова:* плазмотрон переменного тока, высокодисперсные порошки, водород, карбиды, плазмохимический синтез.

DOI: 10.51368/1996-0948-2022-2-72-77

### Введение

Преимуществом плазменных технологий является высокая скорость нагрева плазмообразующего газа и обрабатываемого материала, а также возможность достижения высоких значений энтальпии дуговой плазмы [1, 2], что позволяет эффективно использовать их в ряде технических отраслей. Например, таких как получение новых материалов или улучшение физико-химических характеристик существующих материалов. Однако внедрение ультрадисперсных материалов в различные отрасли отечественной промышленности ограничивается высокой стоимостью, недостаточной производительностью и сложностью технологического оборудования. Поэтому разработка новых методов получения ультрадисперсных порошков является актуальной задачей и

плазмохимическая технология способна предложить ее эффективное решение.

Потребность в карбидах вольфрама для мировой промышленности неуклонно увеличивается, а для промышленности нашей страны это может иметь стратегическое значение, так как потребность в этом материале всегда была очень высока, а производственные мощности недостаточны. Традиционные методы получения карбидов вольфрама сопровождаются подготовкой сырья, это влечет за собой значительный сброс химически активных реагентов, необходимых для разложения и преобразования химических соединений минералов [3]. Перспективным направлением для исследований является метод плазмохимического синтеза соединений [4].

Отличительной чертой плазмохимического метода является перевод исходного сырья в газообразное состояние и протекание химических реакций в течение времени порядка  $10^{-1}$ – $10^{-3}$  с. С очень большой скоростью в этих процессах происходит охлаждение зародышей кристаллизации и поэтому не происходит значительного их роста [5].

При внесении обрабатываемого материала в плазменный поток можно выделить основные физико-химические процессы: смешение с плазменным потоком; испарение в плазменном потоке; химическое реагирование в газовой фазе; объемное образование конден-

Кузнецов Владимир Евгеньевич, зав. лаб., в.н.с.

Дудник Юлия Дмитриевна, н.с.

E-mail: julia\_dudnik-s@mail.ru

Сафронов Алексей Анатольевич, и.о. зав. отд.

Ширяев Василий Николаевич, с.н.с.

Васильева Ольга Борисовна, н.с.

ФГБУН Институт электрофизики и электроэнергетики РАН.

Россия, 191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб. 18.

Статья поступила в редакцию 17 марта 2022 г.

© Кузнецов В. Е., Дудник Ю. Д., Сафронов А. А., Ширяев В. Н., Васильева О. Б., 2022

сированной фазы и рост частиц; релаксационные процессы и фазовые превращения в конденсированных частицах; хемосорбционные процессы на поверхности сформировавшихся частиц газовой фазы [6].

Использование в плазмотроне различных плазмообразующих газов и их смесей существенно расширяет потенциальные возможности плазмохимической установки. При добавлении в плазмообразующий газ (аргон) водорода или метана возможно увеличение эффективной мощности плазмотрона в несколько раз. Это может быть существенно для сокращения времени обработки и уменьшения дисперсии размеров частиц получаемого материала. Данная особенность конструкции плазмотрона переменного тока может быть использована при получении тугоплавких материалов на основе вольфрама и при синтезе его соединений. Следует отметить, что смешивание различных газов в плазмотроне переменного тока, рассматриваемого в данной работе, возможно без его остановки и перенастройки, что позволяет проводить широкий круг экспериментов без дополнительных затрат времени и ресурсов.

В данной статье, рассматривается исследование конструкции плазмотрона переменного тока, основных рабочих параметров, их зависимостей и взаимовлияния. В ходе работы ставилась задача разработать конструкцию установки плазмохимического синтеза на базе плазмотронов переменного тока, определить рабочие параметры процессов и провести эксперименты по получению ультрадисперсного карбида вольфрама. Из [7, 8] можно увидеть, что для успешного получения высокодисперсных материалов в лабораторной установке мощность плазмотрона переменного тока должна составлять величину до 5 кВт при среднемассовой температуре плазменной струи в пределах от 1200 К до 2500 К и расходе рабочего газа ~1 г/с.

Возможность созданного плазмотрона к изменению состава и использованию смеси различных плазмообразующих газов непосредственно в процессе эксперимента, позволит поддерживать оптимальные условия и температурные режимы в зоне реакции для получения ультрадисперсных частиц.

## Описание плазмотрона и установки по плазмохимическому синтезу

В ИЭЭ РАН разработан ряд высоковольтных электродуговых плазмотронов переменного тока со стержневыми электродами [9, 10], которые могут применяться для решения технологических задач, не требующих значительного расхода рабочего газа и большой мощности. Экспериментальные установки созданы на базе плазмотрона переменного тока со стержневыми конусообразными электродами, его 3D-модель представлена на рис. 1.




Рис. 1. Плазмотрон переменного тока со стержневыми электродами

В корпусе плазмотрона расположены два канала, в которых установлены стержневые электроды, выполненные из меди, имеющие съемные вольфрамовые наконечники. В корпус с помощью штуцеров подается охлаждающая жидкость, препятствующая его перегреву в процессе работы. Одна из особенностей данной конструкции – это цилиндрические разрядные каналы, сходящиеся под углом к сопловой части плазмотрона. Газовые входы организованы в разрядных каналах в области электродов (приэлектродная зона) тангенциально в каждый канал, обеспечивая осевую стабилизацию разряда.

Зажигание дуг при запуске плазмотрона происходит между электродами при приложении напряжения 6 кВт за счет самостоятельного пробоя зазоров между электродами и рядом расположенными с ними стенками разрядных каналов. Образованные дуговые столбы под действием потоков плазмообразующих сред вытягиваются вдоль осей раз-


рядных каналов и замыкаются между собой на выходе плазмотрона, и дуга начинает гореть от торца одного электрода до торца другого. Если дуга гаснет, то процесс повторяется.

Плазмотрон такого типа способен генерировать плазменную струю с высокой энthalпией и градиентом температуры, также он работает как на инертных, так и на окислительных газах в диапазоне мощности до 5 кВт

и расходом плазмообразующего газа от 0,005 до 1 г/с.

Важной особенностью разработанной конструкции является возможность устойчивой работы плазмотрона в крайне широком диапазоне расходов.

Общий вид экспериментальной плазмохимической установки для получения карбидных порошковых материалов приведен на рис. 2.



**Рис. 2.** Плазмохимическая установка для получения карбидных материалов: 1 – плазмотрон переменного тока; 2 – электроды со сменными наконечниками; 3 – реакционная камера; 4 – сменное сопло; 5 – футеровочное кольцо из графита; 6 – питатель; 7 – бункер для продукта; 8 – трубка; 9 – система улавливания продукта

В установке используется плазмотрон переменного тока мощностью до 5 кВт [9], он присоединен к реакционной водоохлаждаемой камере, футерованной кольцом из графита с выходным сменным сопловым наконечником. На фланце реакционной камеры через переходной штуцер установлен питатель для подачи материала (оксид вольфрама). Питатель включает в себя корпус, бункер для продукта, выравнивающую давление среды магистраль, два двигателя, один из которых приводит во вращение вал с диском питающего устройства, а второй обеспечивает привод вибратора для предотвращения слипания порошка в устройстве. Через сменные сопла плазмохимическая установка соединяется с системой улавливания готового продукта.

Материал, вводимый в плазменный поток, помимо нагрева до высокой температуры испытывает воздействие таких факторов, как поток плазмообразующего газа, электромагнитных и звуковых волн, а также альвеновских волн, идущих вдоль силовых линий плазменного потока. Это приводит как к упорядоченному, так и хаотическому движению реагирующих частиц, ведет к изменению траектории их движения, заставляя их взаимодействовать друг с другом, с изменением их массы, структуры и др. Высокая температура плазменной струи способствует разложению, ионизации и ускорению процесса химического синтеза.

В качестве плазмообразующего газа первоначально планировалась использование смеси аргона и метана  $\text{CH}_4$  или пропана  $\text{C}_3\text{H}_8$ ,

но использование смеси аргона и водорода, с последующим отключением подачи аргона представляется более выгодным с точки зрения энергетических характеристик плазменной струи. В качестве прекурсора использован порошок оксида вольфрама с расходом 0,5–1,5 г/с. Продуктом реакции является порошок в виде мелкодисперсных частиц, которые собираются как в уловителе продукта, так и на стенках реакционной камеры.


### Результаты и обсуждения

В процессе проведения экспериментов определялись и отрабатывались элементы конструкции плазмохимической установки и рабочие режимы плазмотрона по общему расходу смеси плазмообразующих газов и ее отдельных компонент.


Благодаря возможности изменять положение электрода в электродуговой камере были проведены эксперименты в диапазоне мощности плазмотрона от 0,7 кВт до 2 кВт (зависит от состава плазмообразующего газа). Расход аргона составил ~0,4 г/с, расход водорода ~0,006 г/с.

Из-за высокой теплоемкости водорода и ограничения по величине рабочего тока (мощности) источника питания, имеющегося в наличии, максимально стабильная работа плазмотрона достигалась при расположении рабочей поверхности торцевого электрода на уровне выходного среза каналов.

На рисунке 3 и 4 представлены осциллограммы токов и напряжений для плазмотрона переменного тока, при работе с вынесенными электродами и утопленными электродами, где в качестве плазмообразующего газа использовался водород.



*Рис. 3. Осциллограмма токов и напряжений при подаче в плазмотрон чистого водорода с расходом 0,006 г/с при вынесенных электродах*



*Рис. 4. Осциллограмма токов и напряжений при подаче в плазмотрон чистого водорода с расходом 0,006 г/с при утопленных электродах*

Из осциллограмм видно, что на характер зажигания дуги влияет не только форма и материал электрода, но и их взаимное расположение относительно каналов плазмотрона. В случае утопленных электродов, расположенных вровень с каналом плазмотрона, пиковые значения напряжения зажигания дуги составляли порядка 1400 В, что почти в два раза превышает значения для варианта вынесенных электродов.

При использовании водорода в качестве плазмообразующего газа, запуск плазмотрона выполнялся на аргоне, и в начале подачи водорода наблюдается наибольшая неустойчивость горения дуги, после отключения подачи аргона рабочие параметры плазмотрона стабилизируются с существенным ростом величины падения напряжения на дуге и соответственно значения мощности дуги, что наглядно видно по рабочим осциллограммам. При этом основным ограничивающим фактором является мощность (величина рабочего тока) высоковольтного трансформатора, через который осуществляется питание плазмотрона.

### Заключение

В ходе работ модернизирован и подготовлен для работы с газовыми смесями плазмотрон переменного тока мощностью ~5 кВт, опробована конструкция плазмохимического реактора на базе этого плазмотрона, отработаны их основные узлы и определены некоторые рабочие характеристики.

По итогам экспериментальных исследований выявлено, что добавление углеводородной компоненты или водорода в плазмообразующий газ заметно изменяет условия горения дуги. Это проявляется как в повышении обще-

го уровня напряжения на дуге, так и в изменении характера горения дуги. Эти эффекты проявляются практически сразу, даже при незначительном (менее 1 об. %) содержании углеводородной компоненты или водорода в плазмообразующей смеси.

На плазмохимической установке по получению карбидных материалов выполнены эксперименты по определению соотношений смеси аргона и метана  $\text{CH}_4$  для обеспечения устойчивой работы плазмотрона достаточной для получения карбида вольфрама.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Safronov A. A., Vasileva O. B., Dudnik Yu. D., Kuznetsov V. E., Shiryayev V. N., Subbotin D. I., Pavlov A. V. / Proc. 14th High-Tech Plasma Processes (HTTP14). 2016. P. 81.
2. Safronov A. A., Vasileva O. B., Dudnik Yu. D., Kuznetsov V. E., Shiryayev V. N. / Proc. Int. Conf. "Sovremennyye problemy teplofiziki i energetiki". Moscow. in 2 Vol. 2017. P. 251–252.
3. Куликов Х. Б., Карданов А. Л., Адамокова М. Н. // Расплавы. 2012. № 4. С. 65.
4. Балахонов Д. И., Макаров И. А. // Расплавы. 2020. № 2. С. 113.
5. Калинин В. Т., Дудников А. С., Качан А. Я., Калинина Н. Е. // Вестник двигателестроения. 2007. № 1. С. 166.
6. Калинин В. Т. Системные технологии. – Д.: НМетАУ. 2001.
7. Сафронов А. А., Кузнецов В. Е., Дудник Ю. Д., Ширяев В. Н., Васильева О. Б. // Прикладная физика. 2021. № 3. С. 66.
8. Dudnik Y. D., Safronov A. A., Kuznetsov V. E., Shiryayev V. N., Vasileva O. B., Subbotin D. I., Popkov V. I. // J. Phys.: Conf. Ser. 2019. P. 012127.
9. Сафронов А. А., Кузнецов В. Е., Васильева О. Б., Дудник Ю. Д., Ширяев В. Н. // Приборы и техника эксперимента. 2019. № 2. С. 58.
10. Сафронов А. А., Васильева О. Б., Дудник Ю. Д., Кузнецов В. Е., Ширяев В. Н. // Теплофизика высоких температур. 2018. Т. 56. № 6. С. 926.

## Investigation of an alternating current plasma torch for obtaining highly dispersed powders of refractory metals

*V. E. Kuznetsov, Yu. D. Dudnik, A. A. Safronov, V. N. Shiryayev, and O. B. Vasilieva*

Institute for Electrophysics and Electric Power of Russian Academy of Sciences  
18 Dvortsovaya nab., St. Petersburg, 191186, Russia  
E-mail: julia\_dudnik-s@mail.ru

*Received March 17, 2022*

***The paper deals with the design of an AC plasma torch, created on its basis a plasma-chemical installation for the production of fine powders of refractory metals. The paper presents experimental studies of the main operating parameters and characteristics of the plasma torch.***

**Keywords:** AC plasma torch, fine powders, hydrogen, carbides, plasma-chemical synthesis.

**DOI:** 10.51368/1996-0948-2022-2-72-77

### REFERENCES

1. A. A. Safronov, O. B. Vasileva, Yu. D. Dudnik, V. E. Kuznetsov, V. N. Shiryayev, D. I. Subbotin, and A. V. Pavlov, in *Proc. 14th High-Tech Plasma Processes (HTTP14)*. 2016. P. 81.
2. A. A. Safronov, O. B. Vasileva, Yu. D. Dudnik, V. E. Kuznetsov, and V. N. Shiryayev, in *Proc. Int. Conf. "Sovremennyye problemy teplofiziki i energetiki"* (Moscow, in 2), vol. 2017. P. 251–252.
3. H. B. Kushkhov, A. L. Kardanov, and M. N. Adamokova, *Rasplavi*, No. 4, 65 (2012).
4. D. I. Balakhonov and I. A. Makarov, *Rasplavi*, No. 2, 113 (2020).
5. V. T. Kalinin, A. S. Dudnikov, A. Ya. Kachan, and N. E. Kalinina, *Vestnik dvigatelestroeniya*, No. 1, 166 (2007).
6. V. T. Kalinin, *Sistemnie tehnologii* (NMetAU, D., 2001).
7. A. A. Safronov, V. E. Kuznetsov, Yu. D. Dudnik, V. N. Shiryayev, and O. B. Vasileva, *Applied Physics*, No. 3, 66 (2021) [in Russian].
8. Y. D. Dudnik, A. A. Safronov, V. E. Kuznetsov, V. N. Shiryayev, O. B. Vasilieva, D. I. Subbotin, and V. I. Popkov, *J. Phys.: Conf. Ser.*, 012127 (2019).
9. A. A. Safronov, V. E. Kuznetsov, O. B. Vasileva, Yu. D. Dudnik, and V. N. Shiryayev, *Pribory i tekhnika eksperimenta*, No. 2, 58 (2019).
10. A. A. Safronov, O. B. Vasileva, Yu. D. Dudnik, V. E. Kuznetsov, and V. N. Shiryayev, *Teplofizika vysokikh temperatur* **56** (6), 926 (2018).